



FICHE TECHNIQUE

FT-1353

NOM DU PRODUIT

N° DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX ACRYLIQUE POUR PLAFONDS – BLANC TITANE

171-112

DESCRIPTION

Fini mat au latex spécialement formulé pour utilisation sur les plafonds.

USAGES

Intérieur.

Travaux neufs ou d'entretien.

Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibres, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux acoustiques.

Plafonds.

Résidences, institutions, écoles, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

REMARQUE: Pour les cuisines et salles de bains, utiliser de préférence un fini platine, mélamine, perle ou semi-lustré.

AVANTAGES

Haute viscosité et ultra cachant.

Prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Sèche rapidement et ne dégage qu'un minimum d'odeur.

Fini ultra mat sans reflet.

Anti-éclaboussure.

Produit écologique ne contenant ni plomb ni mercure et arborant le sigle ÉCOLOGO tel qu'approuvé par l'Association Canadienne de Normalisation (ACN).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE À PEINDRE.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: Laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: Poncer légèrement.

Bois nu: Sceller les nœuds et les veines de sève avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: Gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: Enlever avec le nettoyeur et dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

FT-1353

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi.	COULEUR:	Blanc titane	171-112
INFLAMMABILITÉ:	Ininflammable.	COLORATION:	Peut être teinté, maximum de 3 onces de colorant par 3,78 litres.	
BRILLANCE (60°):	0 à 5 %	COMPOSITION:	Émulsion vinyle-acrylique: latex (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), eau (matière volatile), surfactifs (agents) et autres.	
TEMPS DE SÉCHAGE:	1 à 2 heures.	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé.	
RECOUVREMENT :	4 heures. Varient selon la température et l'humidité relative.		Éviter le gel.	
POUVOIR COUVRANT:	1 litre couvre approximativement 10 à 12 m ² (110 à 130 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.	DILUANT/ NETTOYANT:	Eau	
FORMATS:	3,78 litres et 946 ml.	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Appliquer de préférence au rouleau ou au pistolet. Utiliser un pinceau (nylon/polyester) pour le découpage. Laver l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.	
NORMES:	Aucune.			

APPRÊT REQUIS

Bois nu: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO CLASSIQUE 180-110 ou au latex 170-125.

Plâtre neuf et bien sec, panneaux de gypse, béton et blocs de béton: Appliquer une couche d'apprêt au latex SICO CLASSIQUE 170-125.

Surfaces déjà peintes et en bonne condition, réparations de plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO CLASSIQUE 180-110 ou au latex 170-125.

Vieux plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO CLASSIQUE 180-110.

Métal ferreux: Appliquer une couche d'apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Brasser à fond avant usage. Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.

Appliquer une première couche généreuse et au besoin appliquer une deuxième couche le lendemain.

Appliquer généreusement et en couches uniformes.

Température à l'application: Minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F).

Bien laisser sécher entre chaque couche.

Instructions concernant le lavage: Laisser sécher durant quatorze (14) jours avant de laver. Les souillures et la plupart des taches domestiques peuvent être nettoyées avec un chiffon doux ou une éponge et une solution de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser sur des surfaces devant être lavées et frottées souvent.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne convient pas pour les planchers.

Ne pas utiliser comme sous-couche ou apprêt-scelleur.

MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des lunettes de sécurité.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau.

Garder hors de la portée des enfants.

Élimination: Consulter votre municipalité pour bien vous débarrasser des restes de peinture.