



FICHE TECHNIQUE

FT-1865

NOM DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX ACRYLIQUE – FINI MAT – SUPER LATEX.

N° DU PRODUIT

711-50X

DESCRIPTION

Fini mat au latex pour murs et plafonds de chambres, salles de séjour, salons.
Aspect mat vu de face et reflets satinés sous angle rasant.

USAGES

Intérieur.
Travaux neufs ou d'entretien.
Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibre, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux insonorisants, papier peint.
Murs et plafonds.
Résidences, institutions, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

REMARQUE: Pour les endroits exigeant des lavages fréquents, le fini platine série 714-, perle série 716-, semi-lustre série 717- ou mélamine série 166- est recommandé.

AVANTAGES

Lavable.
Haute viscosité et ultra cachant.
Prêt à l'emploi et facile à appliquer.
Sèche rapidement et ne dégage qu'un minimum d'odeur.
Anti-éclaboussure.
Gamme complète de couleurs.
Produit écologique ne contenant ni plomb ni mercure et arborant le sigle ECOLOGO tel qu'approuvé par l'Association Canadienne de Normalisation (ACN).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE À PEINDRE.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: poncer légèrement.

Bois nu: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: enlever avec le nettoyant et dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi.	COULEUR:	Super blanc 711-110, blanc naturel 711-501 et les bases intermédiaire 711-502, neutre 711-503, jaune 711-504 et rouge 711-505.
INFLAMMABILITÉ:	Ininflammable.	COLORATION:	Selon les formules correspondantes du système de couleurs Sico 4000.
BRILLANCE (60°):	0 à 5 %	COMPOSITION:	Émulsion acrylique modifiée: latex (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), eau (matière volatile), surfactifs (agents) et autres.
REFLETS (85°):	environ 10%	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé. Éviter le gel.
TEMPS DE SÉCHAGE:	20 à 30 minutes (au toucher) 30 à 60 minutes (non collant) 4 heures (recouvrement) Varie selon la température et l'humidité relative.	DILUANT:	Eau
POUVOIR COUVRANT:	1 litre couvre de 11 à 13 m ² (120 à 140 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Pinceau, rouleau ou pistolet. Utiliser de préférence le rouleau pour les grandes surfaces et le pinceau en soies synthétiques (nylon/polyester) pour les garnitures.
FORMATS:	3,78 litres et 946 ml		Laver l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.
NORMES:	Type CAN/ONGC -1.100-M89		

APPRÊT REQUIS

Bois nu: Appliquer une couche d'apprêt à l'alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Plâtre neuf et bien sec, panneaux de gypse, béton et blocs de béton: Appliquer une couche d'apprêt au latex SICO SUPRÊME 710-120.

Surfaces déjà peintes, réparations de plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Vieux plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110.

Métal ferreux: Appliquer une couche d'apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Braser à fond avant usage.

Appliquer généreusement et en couches uniformes.

Température à l'application: minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F).

BIEN LAISSER SÉCHER ENTRE CHAQUE COUCHE.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE LAVAGE: pour assurer un maximum de lavabilité et de durabilité, attendre au mois deux semaines (14 jours) avant de laver le film sec de peinture. Pour enlever les taches, saletés et marques, utiliser un chiffon doux ou une éponge avec de l'eau et un nettoyant (phosphate trisodique) POLYPREP 771-137. Rincer avec un chiffon humide et assécher avec des linges secs. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif, corrosif ou une brosse dure pour enlever les taches.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne convient pas pour les planchers.

MESURES DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants.

Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Élimination: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peintures.