



FICHE TECHNIQUE

FT-1856

NOM DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX ACRYLIQUE – FINI VELOUTÉ.

N° DU PRODUIT

713-XXX

DESCRIPTION

Lavable et non jaunissante, cette peinture à faible lustre présente un reflet soyeux et riche, à peine plus soutenu que celui d'une peinture mate.

Cette peinture est parfaite pour les murs et les boiseries du salon, de la salle à manger, des passages et des chambres.

USAGES

Intérieur.

Travaux neufs ou d'entretien.

Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibre, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux insonorisants, papier peint.

Murs, plafonds, boiseries.

Résidences, institutions, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

REMARQUE: Pour les endroits très humides tels que cuisines et salles de bains, utiliser de préférence un fini platine, perle, mélamine ou semi-lustré.

AVANTAGES

Lavable.

Haute viscosité et ultra cachant.

Prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Sèche rapidement et ne dégage qu'un minimum d'odeur.

Anti-éclaboussure.

Fini lisse et doux avec reflets atténués.

Gamme complète de couleurs.

Produit écologique ne contenant ni plomb ni mercure et arborant le sigle ÉCOLOGO tel qu'approuvé par l'Association Canadienne de Normalisation (ACN).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE, PARTICULIÈREMENT DANS LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: poncer légèrement.

Bois nu: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: enlever avec le nettoyeur et dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

FT-1856

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi.	COULEUR:	Super blanc 713-110, blanc naturel 713-501 et les bases intermédiaire 713-502, neutre 713-503, jaune 713-504 et rouge 713-505.
POINT ÉCLAIR:	Ininflammable.	COLORATION:	Selon les formules correspondantes du système de couleurs Sico 4000.
BRILLANCE (60°):	5 à 12%	COMPOSITION:	Émulsion acrylique modifiée: latex (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), eau (matière volatile), surfactifs (agents) et autres.
REFLETS (85°):	20 à 30%	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé. Éviter le gel.
TEMPS DE SÉCHAGE:	20 à 30 minutes (au toucher) 30 à 60 minutes (non collant) 4 heures (recouvrement) Varie selon la température et l'humidité relative.	DILUANT:	Eau.
POUVOIR COUVRANT:	1 litre couvre de 11 à 13 mètres carrés (120 à 140 pi²) selon la porosité et la texture de la surface.	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Pinceau, rouleau ou pistolet. Utiliser de préférence le rouleau pour les grandes surfaces et le pinceau en soies synthétiques (nylon/polyester) pour les garnitures.
FORMATS:	3,78 litres et 946 ml		Laver l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.
NORMES:	Conforme à la norme canadienne 1.209-93. No d'homologation 80235.		

APPRÊT REQUIS

Bois nu: Appliquer une couche d'apprêt à l'alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Panneaux de gypse, plâtre neuf et bien sec, béton et blocs de béton: Appliquer une couche d'apprêt au latex SICO SUPRÊME 710-120.

Surfaces déjà peintes et réparations de plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Vieux plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110.

Métal ferreux: Appliquer une couche d'apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Braser à fond avant usage. Appliquer généreusement et en couches uniformes.

Température d'application: minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F).

BIEN LAISSER SÉCHER ENTRE CHAQUE COUCHE.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne convient pas pour les planchers.

MESURES DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants.

Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Élimination: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peinture.