



FICHE TECHNIQUE

FT-1855

NOM DU PRODUIT

N° DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX ACRYLIQUE – FINI SEMI-LUSTRÉ – SUPER LATEX.

717-XXX

DESCRIPTION

Peinture semi-lustrée au latex destinée à toutes les pièces de la maison, particulièrement dans les cuisines et les salles de bains où un fini très lavable est requis.

USAGES

Intérieur.

Travaux neufs ou d'entretien.

Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibre, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux insonorisants, papier peint.

Murs, plafonds, boiseries, portes, armoires.

Pour toutes les pièces, particulièrement les cuisines et les salles de bains où un fini lavable et durable est requis.

Toutes les pièces de la maison, résidences, institutions, écoles, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

AVANTAGES

Ultra lavable.

Haute viscosité et ultra cachant.

Prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Fini semi-lustré très attrayant.

Sèche rapidement et ne dégage qu'un minimum d'odeur.

Excellente résistance au lavage, au frottage ainsi qu'au jaunissement.

Gamme complète de couleurs.

Produit écologique ne contenant ni plomb ni mercure et arborant le sigle ÉCOLOGO tel qu'approuvé par l'Association Canadienne de Normalisation (ACN).

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE À PEINDRE, PARTICULIÈREMENT DANS LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: poncer légèrement.

Bois nu: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: enlever avec le nettoyeur et dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

FT-1855

GUIDE TECHNIQUE

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
| VISCOSITÉ: | Prêt à l'emploi. | COULEUR: | Super blanc 717-110, blanc naturel 717-501, les bases intermédiaire 717-502, neutre 717-503, jaune 717-504 et rouge 717-505. |
| INFLAMMABILITÉ: | Ininflammable. | COLORATION: | Selon les formules correspondantes du système de couleurs Sico 4000. |
| BRILLANCE (60°): | 35 à 45% | COMPOSITION: | Émulsion acrylique modifiée: latex (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), eau (matière volatile), surfactifs (agents) et autres. |
| REFLETS (85°): | environ 80% | ENTREPOSAGE: | Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé. Éviter le gel. |
| TEMPS DE SÉCHAGE: | 20 à 30 minutes (au toucher) 2 à 4 heures (non collant) 6 à 8 heures (recouvrement) Varie selon la température et l'humidité relative. | DILUANT: | Eau |
| POUVOIR COUVRANT: | 1 litre couvre de 11 à 13 m ² (120 à 140 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface. | INSTRUMENTS D'APPLICATION: | Pinceau, rouleau ou pistolet. Utiliser de préférence le rouleau pour les grandes surfaces et le pinceau en soies synthétiques (nylon/polyester) pour les garnitures. |
| FORMATS: | 3,78 litres et 946 ml | | Laver l'outillage à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage. |
| NORMES: | Type CAN/ONGC – 1.195-M90 | | |

APPRÊT REQUIS

Bois nu: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Panneaux de gypse, plâtre neuf et bien sec, béton et blocs de béton: Appliquer une couche d'apprêt au latex SICO SUPRÊME 710-120.

Surfaces déjà peintes et réparations de plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Vieux plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110.

Métal ferreux: Appliquer une couche d'apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.

APPLICATION

Prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Brasser à fond avant usage. Appliquer généreusement et en couches uniformes.

Bien laisser sécher entre chaque couche.

L'application de deux couches de finition assure une meilleure durabilité et apparence.

Température d'application: minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F).

Instructions concernant le lavage: laisser sécher durant sept (7) jours avant de laver. Les souillures et la plupart des taches domestiques peuvent être nettoyées avec un chiffon doux ou une éponge et une solution de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne convient pas pour les planchers.

MESURES DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants.

Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage.

Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

Élimination: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peinture.