



FICHE TECHNIQUE

FT-1859

NOM DU PRODUIT

N° DU PRODUIT

PEINTURE D'INTÉRIEUR À L'ALKYDE POUR PLAFONDS – FINI MAT – BLANC

721-112

DESCRIPTION

Fini mat à l'alkyde spécialement formulé pour utilisation sur les plafonds.

USAGES

Intérieur.

Travaux neufs ou d'entretien.

Matériaux apprêtés: planches murales de gypse ou de fibre, bois, plâtre, métal, béton, blocs de béton, carreaux insonorisants.

Plafonds.

Résidences, institutions, écoles, hôpitaux, édifices publics et commerciaux.

REMARQUE: Pour les cuisines et salles de bains, utiliser de préférence un fini platine, mélamine, perle ou semi-lustré.

AVANTAGES

Haute cachant.

Prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Sèche rapidement sans odeur fortes.

Fini ultra mat sans reflet.

Anti-éclaboussure.

Ne contient pas de plomb ni mercure.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

IL EST IMPORTANT DE PRÉPARER ADÉQUATEMENT LA SURFACE À PEINDRE.

La surface doit être sèche, propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de savon, de cire, de moisissure, de rouille, de peinture écaillée, etc. Nettoyer avec une solution concentrée de phosphate trisodique (P.T.S.) POLYPREP 771-137. Bien rincer à l'eau claire.

Moisissure: laver avec une solution d'eau de Javel. (1:3 eau de Javel: eau)

Surfaces brillantes: poncer légèrement.

Bois neuf: sceller les nœuds et les veines gommeuses avec la gomme laque transparente POLYPREP 205-112 ou pigmentée blanche POLYPREP 2 (145-022).

Peinture écaillée: gratter et poncer. Retoucher les endroits mis à nu avec l'apprêt recommandé.

Réparer les joints et les fissures.

Rouille: enlever avec le nettoyeur et dérouillant pour métal CORROSTOP ULTRA 635-104.

FT-1859

GUIDE TECHNIQUE

VISCOSITÉ:	Prêt à l'emploi.	COULEUR:	Blanc	721-112
POINT ÉCLAIR:	48°C	COLORATION:	Peut être teinté, maximum de 3 onces de colorant COLORIZER par 3,78 litres.	
BRILLANCE (60°):	0 à 5 %	COMPOSITION:	Résine alkyde (liant), bioxyde de titane et charges inertes (pigments), siccatifs (agents), hydrocarbure aliphatique désodorisé.	
TEMPS DE SÉCHAGE:	1 à 2 heures (au toucher) 6 à 8 heures (recouvrement) Varie selon la température et l'humidité relative.	ENTREPOSAGE:	Garder entre 4°C (40°F) et 26°C (80°F) dans un endroit sûr et bien ventilé.	
POUVOIR COUVRANT:	1 litre couvre approximativement 11 à 13 m ² (120 à 140 pi ²) selon la porosité et la texture de la surface.	DILUANT:	Essence minérale POLYPREP 875-104.	
FORMATS:	3,78 litres et 946 mL.	INSTRUMENTS D'APPLICATION:	Appliquer de préférence au rouleau ou au pistolet. Aussi pinceau (nylon/polyester) pour découpage. Laver l'outillage avec le diluant immédiatement après usage.	
NORMES:	Aucune.			

APPRÊT REQUIS

Bois nu: Appliquer une couche d'apprêt à l'alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Plâtre neuf et bien sec, panneaux de gypse, béton et blocs de béton: Appliquer une couche d'apprêt au latex SICO SUPRÊME 710-120.

Surfaces déjà peintes et en bonne condition, réparations de plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110 ou au latex 710-120.

Vieux plâtre: Appliquer une couche d'apprêt alkyde SICO SUPRÊME 720-110.

Métal ferreux: Appliquer une couche d'apprêt anticorrosion CORROSTOP ULTRA 635-260 ou 635-785.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi. Aucune dilution requise.

Braser à fond avant usage.

Appliquer généreusement et en couches uniformes.

Température à l'application: minimum 10°C (50°F), maximum 32°C (90°F).

Bien laisser sécher entre chaque couche.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE LAVAGE: laisser sécher durant 7 jours avant de laver la surface peinte.

RESTRICTIONS

Ne pas utiliser sur des surfaces devant être lavées et frottées souvent.

Ne pas utiliser à l'extérieur.

Ne convient pas pour les planchers.

Ne pas utiliser comme sous-couche ou apprêt-scelleur.

MESURES DE SÉCURITÉ

Garder hors de la portée des enfants.

Tenir loin de la flamme nue ou des étincelles.

Pourvoir une bonne ventilation lors de l'application et du séchage. Éviter de respirer les vapeurs.

Tenir les contenants fermés lorsque non utilisés.

PREMIERS SOINS: contient des essences minérales. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir.

Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.

Élimination: consulter votre municipalité pour bien disposer des restes de peinture.